Weatherflex™ CS1522WX NTL70B

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Weatherflex™ CS1522WX NTL70B هو منتج من بولي فينيل كلوريد مرن. يمكن معالجته بواسطة بثق الأسلاك والكابلات ويتوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: الأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مقاوم للمواد الكيميائية، مثبط للهب، مرونة جيدة، مقاوم للاحتكاك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E179500-226775	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	
الاستخدامات	عزل سلك مرن	-	-
	تغليف سلك مرن	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تصنيف CSA غير محدد تصنيف UL غير محدد	- -	
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	105 C°	221.0 F°	ASTM D2863

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	31 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.