Cosmic Epoxy EH40

المصنع	Cosmic Plastics, Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حديد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف Cosmic EH40 عبارة عن مركب قولبة إيبوكسي مملوء بالحديد يتم توفيره في شكل حبيبي. الميزات تتدفق هذه المادة بسهولة تحت ضغط منخفض وتوفر قابلية جيدة للقولبة. التطبيقات تعتبر المادة جيدة للحماية من التداخل الكهرومغناطيسي/التداخل اللاسلكي، ويمكن قولبتها بالضغط أو النقل لتصنيع قضبان القلب وتغليف المحاثات المثبتة على السطح والمحاثات ذات الرصاص المحوري. يلغي هذا المركب المقولب الفردي عملية القولبة المفرطة المكثفة للعمالة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حديد	-	-
الميزات	حماية من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تشكيل جيد سيولة جيدة تدريع الترددات الراديوية (RFI)	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيمات	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاوية	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-
	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.59 g/cm³	-	-
عامل السائبة (Bulk Factor)	2.5	-	-
التدفق الحلزوني		-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	35 wk	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.