ESTAPROP 1000 V2 K

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP 1000 V2 K هو منتج من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهو متوفر في أوروبا. تشمل تطبيقات ESTAPROP 1000 V2 K التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية والأثاث. تشمل الخصائص: مثبط للهب، مقاوم للهب، قابلية معالجة جيدة، خالٍ من الهالوجين، مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E194157-101607906	-	-
الميزات	خالي من البروم مثبط للهب مقاومة جيدة للصدمات قابلية معالجة جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية أثاث	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.5-1.8 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	-
	55 J/m	1.03 ft·lb/in	-
	60 J/m	1.12 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	149 C°	300.2 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.