ESTAPROP H 10100 BS

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	50% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP H 10100 BS هو منتج بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوء بنسبة 50٪ معادن. وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: التعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: مصنفة للهب جماليات جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 50% حشو بالوزن	-	-
الميزات	تشطيب سطح جيد ثقل نوعي عالي	- -	- -
الاستخدامات	تغليف مستحضرات التجميل التعبئة والتغليف	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.80-1.0 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2800 MPa	406106.4 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
استطالة الشد	40 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	15 J/m	0.2809 ft·lb/in	-
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.