ESTAPROP H 1280 T8

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP H 1280 T8 هو منتج بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوء بنسبة 40% من المعادن. وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: الأجهزة. تشمل الخصائص: مُصنَّف للهب، جماليات جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 40% حشو بالوزن	-	-
الميزات	تشطيب سطح جيد	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	1.0-1.2 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	4100 MPa	594655.8 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3800 MPa	551144.4 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	15 J/m	0.2809 ft·lb/in	-
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	72.0 C°	161.6 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.