ESTAPROP K 0200V2

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP K 0200V2 هو منتج بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهو متوفر في أوروبا. تشمل تطبيقات ESTAPROP K 0200V2 السباكة/الأنابيب/مياه الشرب والألواح. تشمل الخصائص: مُصنَّف للهب، مُثَبِّط للهب، خالٍ من الهالوجين، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالي من البروم مثبط للهب مقاومة جيدة للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	Piping ورقة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 1.5-1.8	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
استطالة الشد	% 70	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	-
	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	-
	J/m 80	ft·lb/in 1.5	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	C° 147	F° 296.6	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	C° 960	F° 1760.0	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.