ESTAPROP K 1280 T8

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP K 1280 T8 هو منتج بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوء بنسبة 40% من المعادن. وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: الأجهزة. تشمل الخصائص: مُصنَّف للهب، جماليات جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 40% حشو بالوزن	-	-
الميزات	تشطيب سطح جيد	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 1.2-1.4	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3700	psi 536640.6	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
	MPa 25.0	psi 3625.95	-
استطالة الشد	% 30	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3500	psi 507633.0	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	-
	J/m 30	ft·lb/in 0.5619	-
	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 58.0	F° 136.4	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.