ESTAPROP KUR 0550 V0 HF

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP KUR 0550 V0 HF هو منتج بولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية. تشمل الخصائص: مُصنَّف للهب، مُثَبِّط للهب، خالٍ من الهالوجين، مُعَدَّل للصدمات، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مثبط للهب مقاومة جيدة للصدمات خالي من الهالوجين معدل لمقاومة الصدمات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أجزاء كهربائية تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2-1.5 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D638
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-
	50 J/m	0.9365 ft·lb/in	-
	80 J/m	1.5 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	45.0 C°	113.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	135 C°	275.0 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0	-	-
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.