ESTASTIR HI 1012

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTASTIR HI 1012 هو منتج بوليسترين للأغراض العامة. وهو متوفر في أوروبا. تشمل تطبيقات ESTASTIR HI 1012 السلع التجارية/المكتبية والمساكن. تشمل الخصائص: مُصنَّف للهب، مرونة جيدة، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E194157-499402	-	-
الميزات	مرونة جيدة تدفق جيد مقاومة عالية للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	معدات الأعمال Stationary Supplies أغلفة التلفزيون	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.40-0.70 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	60 J/m	1.12 ft·lb/in	-
	90 J/m	1.69 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات		-	-
	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D1525
	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.