ESTAPROP HK 2540 T8

المصنع	Cossa Polimeri S.r.l.	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	20% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTAPROP HK 2540 T8 هو منتج بولي بروبيلين مُرَكَّب مملوء بنسبة 20% من المعادن. وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: الأثاث. الخاصية الأساسية: مُصنَّف للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 20% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	أثاث	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.2-1.4 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2300	psi 333587.4	ASTM D638
قوة الشد	MPa 27.0 MPa 22.0	- psi 3916.03 psi 3190.84	ASTM D638 - -
استطالة الشد	% 50	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 20 J/m 25 J/m 30	- ft·lb/in 0.3746 ft·lb/in 0.4682 ft·lb/in 0.5619	ASTM D256 - - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 67.0	F° 152.6	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	C° 85.0	F° 185.0	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB HB	- - -	UL 94 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.