# FireCon™ CPE 0883-01 RoHS BLACK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | CPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

CPE-0833-1 RoHS BLACK عبارة عن غلاف لدن بالحرارة شديد التحمل لكابلات الطاقة والتحكم. إنه مناسب لتطبيقات VW1 والصينية المقدرة للحريق. يوفر CPE-0833-1 RoHS BLACK أعلى مستوى من مقاومة الحريق والذي قد يكون مفيدًا لتطبيقات المحايد المتحد المركز.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | غلاف الكابل<br>تطبيقات الأسلاك والكابلات | -<br>- | -<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | توافق RoHS | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.37 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **المظهر** | جسيمات/مكعبات | - | ASTM D2090 |
| **صلابة الديورومتر** | 38 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 5.86 MPa | 849.92 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 13.1 MPa | 1900.0 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 450 % | - | ASTM D638 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مؤشر الأكسجين** | 38 % | - | ASTM D2863 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.