CPI PA6 40 Black

المصنع	CPI Binani, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل النايلون بشكل جيد جدًا كمنتج مملوء بالزجاج في عملية CPI Binani D-LFT. إنه يوفر مقاومة محسنة للصدمات، ومعامل المرونة، والانثناء مع إنشاء منتج نهائي لطيف بلمسة نهائية ممتعة. يعتبر النايلون أثقل إلى حد ما من البولي بروبيلين، الأمر الذي قد يكون أحد الاعتبارات عند اختيار المواد لمنتجك. يمكن لموظفي الهندسة في CPI Binani تقديم معلومات إضافية بناءً على مستند متطلبات المنتج (PRD) المكتمل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	11800 MPa	1711448.4 psi	-
قوة الشد	192 MPa	27847.3 psi	-
معامل الانحناء	9310 MPa	1350303.78 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الانحناء	292 MPa	42351.1 psi	-
نسبة بواسون	0.35	-	-
صدمة إيزود المحززة	250 J/m	4.68 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.