CPI PA6 40 Natural

المصنع	CPI Binani, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل النايلون بشكل جيد جدًا كمنتج مملوء بالزجاج في عملية CPI Binani D-LFT. إنه يوفر مقاومة محسنة للصدمات، ومعامل المرونة، والانثناء مع إنشاء منتج نهائي لطيف بلمسة نهائية ممتعة. يعتبر النايلون أثقل إلى حد ما من البولي بروبيلين، الأمر الذي قد يكون أحد الاعتبارات عند اختيار المواد لمنتجك. يمكن لموظفي الهندسة في CPI Binani تقديم معلومات إضافية بناءً على مستند متطلبات المنتج (PRD) المكتمل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	13100 MPa	1899997.8 psi	-
قوة الشد	214 MPa	31038.13 psi	-
معامل الانحناء	10300 MPa	1493891.4 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الانحناء	324 MPa	46992.31 psi	-
نسبة بواسون	0.35	-	-
صدمة إيزود المحززة	350 J/m	6.56 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.