CPI PA6 40 Other

المصنع	CPI Binani, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل النايلون بشكل جيد جدًا كمنتج مملوء بالزجاج في عملية CPI Binani D-LFT. إنه يوفر مقاومة محسنة للصدمات، ومعامل المرونة، والانثناء مع إنشاء منتج نهائي لطيف بلمسة نهائية ممتعة. يعتبر النايلون أثقل إلى حد ما من البولي بروبيلين، الأمر الذي قد يكون أحد الاعتبارات عند اختيار المواد لمنتجك. يمكن لموظفي الهندسة في CPI Binani تقديم معلومات إضافية بناءً على مستند متطلبات المنتج (PRD) المكتمل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	10000 MPa	1450380.0 psi	-
قوة الشد	164 MPa	23786.23 psi	-
معامل الانحناء	7920 MPa	1148700.96 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الانحناء	248 MPa	35969.42 psi	-
نسبة بواسون	0.35	-	-
صدمة إيزود المحززة	130 J/m	2.43 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.