CPI PP 40 Black

المصنع	CPI Binani, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يقوم مهندسو المواد في CPI Binani بصياغة المواد لتتوافق مع متطلبات الأداء المحددة في برنامجك. من خلال الجمع بين كميات محددة من البولي بروبيلين والألياف الزجاجية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية و/أو مثبطات الحريق، جنبًا إلى جنب مع المواد المضافة المصممة لجعل الوصفة تعمل على النحو الأمثل، فإننا نصنع وصفة مناسبة تمامًا لاحتياجاتك. البولي بروبيلين مادة فعالة من حيث التكلفة، والتي يمكن أن تحقق قيمة عند تعزيزها في عملية D-LFT. الجدول التالي هو مثال على تركيبة واحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	7450 MPa	1080533.1 psi	-
قوة الشد	110 MPa	15954.18 psi	-
معامل الانحناء	6080 MPa	881831.04 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	-
نسبة بواسون	0.35	-	-
صدمة إيزود المحززة	290 J/m	5.43 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.