CPI PP 40 Natural

المصنع	CPI Binani, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يقوم مهندسو المواد في CPI Binani بصياغة المواد لتتناسب مع متطلبات الأداء المحددة في برنامجك. من خلال الجمع بين كميات محددة من البولي بروبيلين والألياف الزجاجية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية أو مثبطات الحريق، جنبًا إلى جنب مع الإضافات المصممة لجعل الوصفة تعمل على النحو الأمثل، فإننا نبتكر وصفة مناسبة تمامًا لاحتياجاتك. البولي بروبيلين مادة فعالة من حيث التكلفة، والتي يمكن أن تقدم قيمة عند تعزيزها في عملية D-LFT. الجدول التالي هو مثال على تركيبة واحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	8280 MPa	1200914.64 psi	-
قوة الشد	123 MPa	17839.67 psi	-
معامل الانحناء	6760 MPa	980456.88 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الانحناء	191 MPa	27702.26 psi	-
نسبة بواسون	0.35	-	-
صدمة إيزود المحززة	390 J/m	7.3 ft·lb/in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.