Cri-Line GP-715-BL

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات بوليمر فلوريني بنسبة 66٪ مُصممة لتشكيل الأشكال الهندسية المعقدة. تُظهر مركبات GP خصائص محسّنة لمقاومة التمزق الساخن وتوفر مجموعة متنوعة من الألوان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك غرض عام	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات حواجز غرض عام تطبيقات هيدروليكية Pneumatic Applications أختام	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	أزرق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.01 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	-
محتوى الفلور	% 66	-	-
صلابة الديورومتر	72	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 5.58	psi 809.31	-
قوة الشد	MPa 12.1	psi 1754.96	-
استطالة الشد	% 240	-	-
مجموعة الضغط	% 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.