Cri-Line GP-815

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تركيب بوليمرات فلورين بنسبة 66٪ لقولبة الأشكال الهندسية المعقدة. تُظهر مركبات GP خصائص مقاومة التمزق الساخن المحسنة وتقدم مجموعة متنوعة من الألوان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك غرض عام	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات حواجز غرض عام تطبيقات هيدروليكية Pneumatic Applications أختام	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.83 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 85	-	-
محتوى الفلور	% 66	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 6.69	psi 970.3	-
قوة الشد	MPa 13.7	psi 1987.02	-
استطالة الشد	% 200	-	-
مجموعة الضغط	% 23	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.