# Cri-Line IF-815

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Cri-Tech, Inc. | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تم تركيب بوليمرات فلورين ثلاثية بنسبة 68٪ لتحسين المقاومة الكيميائية. تعتبر مركبات IF خيارات جيدة لتطبيقات الوقود.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة كيميائية جيدة<br>بوليمر ثلاثي | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>حواجز<br>وصلة تمدد<br>خطوط الوقود<br>تطبيقات صناعية<br>تبطين<br>أختام | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.87 g/cm³ | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 75 | - | - |
| **محتوى الفلور** | % 68 | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 81 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 5.52 | psi 800.61 | - |
| **قوة الشد** | MPa 13.0 | psi 1885.49 | - |
| **استطالة الشد** | % 220 | - | - |
| **مجموعة الضغط** | % 33 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.