# Cri-Line LC-615-65-LV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | .Cri-Tech, Inc | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بوليمرات فلورين بنسبة 66٪ مُصممة بتكلفة منخفضة. مركبات LC-LV قابلة أيضًا للقولبة بالحقن.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>لزوجة منخفضة | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.85 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 60 MU | - | - |
| **محتوى الفلور** | 66 % | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 65 | - | - |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **إجهاد الشد** | 3.31 MPa | 480.08 psi | - |
| **قوة الشد** | 11.9 MPa | 1725.95 psi | - |
| **استطالة الشد** | 250 % | - | - |
| **مجموعة الضغط** | 15 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.