Cri-Line LC-715-75

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات بوليمر فلوريني بنسبة 66٪ مُصممة لتكلفة منخفضة. تُستخدم مركبات LC في السلع المقطوعة بالمخرطة والمقولبة حسب الطلب، بما في ذلك موانع تسرب ساق الصمام القيمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.83 g/cm³	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	5.16 MPa	748.4 psi	-
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	-
استطالة الشد	220 %	-	-
مجموعة الضغط	17 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.