Cri-Line LS-918

المصنع	.Cri-Tech, Inc	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مركبات LS لإعطاء انكماش الجزء (خارج القالب) وعملية ما بعد المعالجة قابلة للمقارنة مع النتريل أو مطاط مماثل. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة إلى تغييرات الأدوات عند التحويل إلى مركب LS. يشير NPC إلى عدم الحاجة إلى معالجة لاحقة لتحقيق قيم شد ومعامل عالية مع مجموعة ضغط جيدة وخصائص تقادم. FKHT هو مركب مقاوم لدرجات الحرارة العالية، ومجموعة ضغط منخفضة. FKX هو مركب فلوروكربوني أسود عالي اللزوجة وعالي القوة الخضراء مُصمم لمعالجة HAV و / أو حمام الملح لحبال O-ring والملفات المبثوقة.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.05 g/cm³	-	-
لزوجة موني	85 MU	-	-
صلابة الديورومتر	90	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.9 MPa	1580.91 psi	-
قوة الشد	18.2 MPa	2639.69 psi	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	110 %	-	-
مجموعة الضغط	36 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.