Cri-Line LT-718-75

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

رباعيات فلورين عالية التركيب مصممة لمرونة درجات الحرارة المنخفضة. تعتبر مركبات HFLT خيارات ممتازة لتطبيقات الوقود، بما في ذلك الوقود المحتوي على الميثانول، حيث تكون مرونة درجات الحرارة المنخفضة ضرورية أيضًا. تم تصميم مركبات LT لتطبيقات درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات درجة حرارة منخفضة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.85 g/cm³	-	-
لزوجة موني	80 MU	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	6.23 MPa	903.59 psi	-
قوة الشد	18.9 MPa	2741.22 psi	-
استطالة الشد	260 %	-	-
مجموعة الضغط	20 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.