Cri-Line SP-510-55

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تركيب بوليمرات فلورين بنسبة 66٪ لتحقيق أقصى مقاومة للضغط. تعتبر مركبات SP الخيار الأفضل للحلقات الدائرية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات هيدروليكية	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
	Pneumatic Applications	-	-
	أختام	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	-
لزوجة موني	65 MU	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	56	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.07 MPa	300.23 psi	-
قوة الشد	10.1 MPa	1464.88 psi	-
استطالة الشد	260 %	-	-
مجموعة الضغط	4.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.