Cri-Line SP-815

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

66٪ من البوليمرات الفلورية المصممة لتحقيق أقصى مقاومة للضغط. مركبات SP هي الخيار الأفضل للحلقات الدائرية O-rings.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات هيدروليكية	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
	Pneumatic Applications	-	-
	أختام	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 90	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	9.31 MPa	1350.3 psi	-
قوة الشد	15.7 MPa	2277.1 psi	-
استطالة الشد	160 %	-	-
مجموعة الضغط	9.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.