# Cri-Line TFEP-820

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Cri-Tech, Inc. | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مركبات بوليمر فلوريني بنسبة 55٪ من رباعي فلورو إيثيلين والبروبيلين. تُظهر مركبات TFEP مقاومة فائقة للماء الساخن والبخار والأحماض والقلويات. تعطي هذه المركبات أيضًا أداءً فائقًا في الأمينات وإسترات الفوسفات مقارنة بالفلوروالاستومرات التقليدية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاوم للحمض | - | - |
| | مقاوم للقلويات | - | - |
| | بوليمر مشترك | - | - |
| | Steam Resistant | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.58 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 130 MU | - | - |
| **محتوى الفلور** | 55 % | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 81 | - | - |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **إجهاد الشد** | 11.3 MPa | 1638.93 psi | - |
| **قوة الشد** | 21.1 MPa | 3060.3 psi | - |
| **استطالة الشد** | 200 % | - | - |
| **مجموعة الضغط** | 36 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.