Cri-Line TFEP-920

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمرات فلورين بنسبة 55٪ من رباعي فلورو إيثيلين والبروبيلين. تُظهر مركبات TFEP مقاومة فائقة للماء الساخن والبخار والأحماض والقلويات. تعطي هذه المركبات أيضًا أداءً فائقًا في الأمينات وإسترات الفوسفات مقارنة بالفلوروالاستومرات التقليدية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للقلويات	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	Steam Resistant	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	-
لزوجة موني	150 MU	-	-
محتوى الفلور	55 %	-	-
صلابة الديورومتر	87	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	-
قوة الشد	13.9 MPa	2016.03 psi	-
استطالة الشد	110 %	-	-
مجموعة الضغط	40 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.