FRAGOM PR/550

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين المثبطة للهب والقائمة على كوبوليمر الإيثيلين وأسيتات الفينيل FRAGOM PR/550: هو مركب لدن بالحرارة بولي أوليفيني مثبط للهب وخالي من الهالوجين مع قيم عالية لمؤشر درجة الحرارة ومؤشر الأكسجين، وسهل المعالجة للغاية. مناسب لعزل الكابلات وتغليفها. أثناء البثق، لا تصنع المادة لحية خارجيًا وداخليًا للقالب ويسهل طباعتها بواسطة الأسطوانة. شهادة : CEI2011 M1,VDE0207 HM2,BS7655 LTS1-2-3-4, TI6

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	IEC 60811
	15 g/10 min	-	IEC 60811
	30 g/10 min	-	IEC 60811
صلابة الديورومتر	49	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	0.0 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-18 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الكبس الساخن	%	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر درجة الحرارة	C° 260	F° 500.0	NES 715

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	0 %	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	%	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	C° 155	F° 311.0	-
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 120	F° 248.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 140	F° 284.0	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 150	F° 302.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.