FRABUR 42 A

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRABUR 42 A هي مركبات بولي أوليفينية خالية من الهالوجين لتطبيقات ملء الكابلات. FRABUR 42 A هو مركب حشو مثبط للهب للأغراض العامة سهل المعالجة للغاية وله قيمة LOI جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب غرض عام قابلية معالجة جيدة خالي من الهالوجين	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 40	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	%	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 50.0-60.0	F° 140.0 - 122.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 60.0	F° 140.0	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 70.0	F° 158.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 80.0	F° 176.0	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 90.0	F° 194.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 100	F° 212.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 100	F° 212.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.