FRAGOM G/478

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM G/478: مركب مثبط للهب قابل للربط التشابكي يتميز بمؤشر درجة حرارة جيد ومؤشر أكسجين، ومناسب لتغليف الكابلات وعزلها. إنه مركب مطعم بشكل ملائم قادر على التفاعل في وجود الرطوبة والمحفز. نقترح استخدام نوع المحفز MAC/308 PSL الخاص بنا مع الضغط المنخفض وبرغي PVC. مناسب أيضًا لعزل الكابلات الشمسية وتغليفها بإضافة 5/6٪ من المحفز GETILAN MAC/300 S. التفاعل بين التطعيم والمحفز يجب خلط هذين المركبين، المخزنين بشكل منفصل، قبل البدء في البثق بالنسبة التالية: تطعيم/محفز 95/5 شهادة: BS7211EI5, VDE0207HM1, IEC332-1, BS4066

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	BS 4066 BS 7211 EI5	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	IEC 60332-1 VDE 0207 HM1	- -	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	12.5 MPa	1812.98 psi	IEC 60811
انفعال الشد	% 200 %	- - -	- - IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-12 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	6.0 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصلب الحراري		-	IEC 60811
	% 50	-	IEC 60811
	% 5.0	-	IEC 60811
مؤشر درجة الحرارة	C° 290	F° 554.0	IEC 60811

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	IEC 60093
مؤشر الأكسجين	% 35	-	ASTM D2863

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل		-	IEC 60754-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 145	F° 293.0	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 160	F° 320.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 170	F° 338.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 175	F° 347.0	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.