FRAGOM GR/22 PP

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين الحرارية المقاومة للهب. FRAGOM G GR/ PP 22 هو مركب حراري مقاوم للهب متشابك جزئيًا يتميز بمؤشر أكسجين جيد، ومناسب لعزل كابلات السيارات وتطبيقات الجهد المنخفض، والعزل والتغليف. للاستخدام مع CATALYST GETILAN MAC/ HS 203 أو MAC/203 HSL (أقل تفاعلاً) بنسبة 1-3٪. درجة حرارة التشغيل - 40 إلى +125 درجة مئوية معتمد: ISO 6722 Class C,FIAT 7.Z8220 T3 -T3 S,SAE J1127/J1128, LV112

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك	-	-
	مثبط للهب	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تغليف الكابل	-	-
	عزل جهد منخفض	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO 6722 C	-	-
	LV 112	-	-
	SAE J1127	-	-
	SAE J1128	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم الحراري		-	-
	لا يوجد تشقق	-	-
	لا يوجد تشقق	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التثبيت الساخن (Hot Set)		-	IEC 60811
	70 %	-	-
	0.0 %	-	-
درجة حرارة الخدمة	-40 to 125 °C	-40.0 - 257.0 °F	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ISO 4589-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-100 °C	176.0 - 212.0 °F	-
وقت التجفيف	4.0-6.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	185 °C	365.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	225 °C	437.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	240 °C	464.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.