FRAGOM LC/125 RR

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين المثبطة للهب والخالية من الهالوجين.
FRAGOM LC/125 RR: هو مركبنا القابل للربط التشابكي بالإشعاع الخالي من الهالوجين والدخان المنخفض والمثبط للهب. إنه مناسب لعزل كابلات السيارات بحجم > 1 مم 2 ولعزل كابلات الجهد المنخفض. درجة حرارة التشغيل - 40 / + 1425 درجة مئوية، معتمد: SAE J1127/1128,FIAT Z8220,9.91107 T3-T3,7 خاص

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة تطبيق في مجال السيارات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	SAE J1127 SAE J1128	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	27 %	-	ASTM D2863
محتوى الهالوجين	0 %	-	IEC 60754-1
الغازات المسببة للتآكل في غاز المداخن		-	IEC 60754-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	C°	-	-
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 130	F° 266.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 140	F° 284.0	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 150	F° 302.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.