FRAGOM LCX/3013

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM G LCX/3013 هو مركب بولي أوليفين خالي من الهالوجين ومقاوم للهب. FRAGOM G LCX/3013 هو مركب متشابك جزئيًا خالٍ من الهالوجين ومقاوم للهب ومناسب لعزل كابلات السيارات وعزل الجهد المنخفض. لاستخدامه مع 1-2٪ من المحفز MAC/202. لا تجتاز المادة اختبار التآكل على الكابلات التي يقل حجمها عن 0.75 مم² بسمك 0.25 مم. معتمد: SAE J1127/J1128,FIAT Z8220 T3 -T3 S,ISO 6722 Class C,LV 112.7

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك	-	-
	مثبط للهب	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	عزل جهد منخفض	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO 6722 C	-	-
	LV 112	-	-
	SAE J1127	-	-
	SAE J1128	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811
مقاومة التآكل	Cycles	-	LV 112

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم الحراري	لا يوجد تشقق	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-40 to 125 °C	-40.0 - 257.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ISO 4589-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 C°	374.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	220 C°	428.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	225-240 C°	437.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.