FRAGOM PR/112 UTW

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفينيك المثبطة للهب FRAGOM PR PR/112 UTW: مركب لدن بالحرارة مثبط للهب منخفض الهالوجين مناسب لعزل كابلات السيارات UTW. درجة حرارة التشغيل: - 40 +125 درجة مئوية مصدق: LV112, ISO 6722 C, FIAT Z8220,9.91107 T3.7

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	محتوى هالوجين منخفض مثبطات اللهب	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات تطبيق في مجال السيارات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 6722 C LV 112	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811
مقاومة التآكل	Cycles	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم الحراري	لا يوجد تشقق	-	IEC 60811

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	27 %	-	ASTM D2863

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار المغزل	لا يوجد تشقق	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الرأس	210 °C	410.0 °F	-
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	175 °C	347.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	225 °C	437.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.