FRAGOM PR/444 CD UV NERO

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM PR PR/444 CD هو مركب بولي أوليفيني مثبط للهب. FRAGOM PR PR/444 CD UV NERO : FRAGOM PR/444 CD UV BLACK هو مركب لدن بالحرارة بولي أوليفيني مرن مثبط للهب وخالي من الهالوجين يتميز بمؤشر أكسجين جيد وسهل المعالجة للغاية ومناسب لتغليف الكابلات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية. مناسب لغمد الكابلات المدرعة. شهادة : VDE 0207 HM2/HM4 CEI 2011 M1,BS 7655 LTS 1-3,(K=0,6)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- -	- -
الاستخدامات	غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 LTS 3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2 K=.6 VDE 0207 HM4 K=.6	- - - -	- - - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.47 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	47	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	12.0 MPa	1740.46 psi	IEC 60811
انفعال الشد	180 %	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-9.0 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-15 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الكبس الساخن	40 %	-	IEC 60811

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	0 %	-	IEC 60754-1
السمية		-	IEC 60754-2
مؤشر الأكسجين	34 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة التجفيف	80.0 °C	176.0 °F	-
وقت التجفيف	3.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	110 °C	230.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	135 °C	275.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	145 °C	293.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	175 °C	347.0 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.