FRAGOM PR/55 PP

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM PR PR/55 PP هو مركب لدن بالحرارة بولي أوليفين مثبط للهب. FRAGOM PR PR/55 PP هو مركب لدن بالحرارة من البولي بروبيلين مثبط للهب وخالي من الهالوجين يتميز بمؤشر أكسجين جيد، ومناسب لبثق الأنابيب والقنوات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب خالي من الهالوجين	- -	- -
الاستخدامات	Piping تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.50 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-25 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	63	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	IEC 60811
انفعال الشد	%	-	IEC 60811
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	30 %	-	ASTM D2863
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-90.0 C°	176.0 - 194.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0-6.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	195 C°	383.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	215 C°	419.0 F°	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب (Die)	220 °C	428.0 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.