FRAGOM PR/6 92 UV NERO

المصنع	Crosspolimeri S.p.A.	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين الحرارية الخالية من الهالوجين والمثبطة للهب. FRAGOM PR/6 92 UV NERO: هو مركب لدن بالحرارة من البولي أوليفين مثبط للهب يتميز بمؤشر درجة حرارة عالية ومؤشر أكسجين جيد ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية مناسبة لتغليف الكابلات. مناسب لغمد الكابلات المدرعة. مصدق: CEI 2011 TM9, CEI 2022 II/III

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- -	- -
الاستخدامات	غلاف الكابل	-	-
تصنيفات الوكالة	CEI 2011 TM9 CEI 2022 II/III	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.47 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
معدل امتصاص الماء	13.0 g/m²	0.002662 lb/ft²	IEC 60811
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الكبس الساخن	%	-	IEC 60811
مؤشر درجة الحرارة	320 C°	608.0 F°	NES 715

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
الغازات المسببة للتآكل في غاز المداخن		-	IEC 60754-2
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
مؤشر الأكسجين	36 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	120 C°	248.0 F°	-
			-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	IEC 60811
انفعال الشد	180 %	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	13 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-9.0 %	-	IEC 60811
التغير في قوة الشد	-18 % -17 %	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر	5.0 % 2.0 %	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.