FRAGOM PR/6 92

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين الحرارية الخالية من الهالوجين والمثبطة للهب FRAGOM PR/6 92 هو مركب لدن بالحرارة من البولي أوليفين مثبط للهب يتميز بمؤشر درجة حرارة عالية ومؤشر أكسجين جيد، ومناسب لتغليف وعزل الكابلات. مصدق: CEI 2011TM9,CEI 2022 II/ III

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب خالي من الهالوجين	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل	-	-
تصنيفات الوكالة	CEI 2011 TM9 CEI 2022 II/III	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	13.0 g/m²	0.002662 lb/ft²	IEC 60811
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط الساخن	30 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الغاز المسبب للتآكل في الدخان		-	IEC 60754-2
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر درجة الحرارة (الاحتراق)	C°	-	NES 715
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
مؤشر الأكسجين	37 %	-	ASTM D2863

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	180 %	-	ISO 527-2

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد في الهواء	% 20	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	% 18-	-	IEC 60811
التغير في إجهاد الشد	% 18- % 20-	- - -	ISO 1817 - -
التغير في انفعال الشد عند الكسر	% 5.0 % 2.5	- - -	ISO 1817 - -

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 120	F° 248.0	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C° 150	F° 302.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 160	F° 320.0	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C° 170	F° 338.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 180	F° 356.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 185	F° 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.