FRAGOM PR/6 AMR

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM: هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين الحرارية الخالية من الهالوجين والمثبطة للهب FRAGOM PR/6 AMR: مركب بولي أوليفين حراري مثبط للهب يتميز بمؤشر درجة حرارة مرتفع ومؤشر أكسجين جيد جدًا. مناسب لتغليف وعزل الكابلات. معتمد: M1 CEI 2022 II

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب خالي من الهالوجين	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل عزل	- -	- -
تصنيفات الوكالة	CEI 2022 II/III	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	6.00 mg/cm²	-	IEC 60811
صلابة الديورومتر	54	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط الساخن	20 %	-	IEC 60811
مؤشر درجة الحرارة	380 C°	716.0 F°	NES 715

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل	Mohms·km	-	-
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	40 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	125 C°	257.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
			-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب (Die)	C° 190	F° 374.0	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 12.5	psi 1812.98	IEC 60811
انفعال الشد	% 180	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 21	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	% 22-	-	IEC 60811
التغير في إجهاد الشد	% 18- % 17-	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر	% 5.0 % 0.0	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.