FRAGOM PR/720

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM PR PR/720 عبارة عن مركب بولي أوليفيني مثبط للهب. FRAGOM PR PR/720 عبارة عن مركب لدن بالحرارة بولي أوليفيني مثبط للهب وخالي من الهالوجين مع قيم عالية لمؤشر درجة الحرارة ومؤشر الأكسجين، سهل المعالجة للغاية ومناسب لتغليف الكابلات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب قابلية معالجة جيدة خالي من الهالوجين مقاومة عالية للحرارة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM4	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	-
	30 g/10 min	-	ASTM D1238
	2.0 g/10 min	-	IEC 60811
صلابة الديورومتر	52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	IEC 60811
انفعال الشد	150 %	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	10 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-15 %	-	IEC 60811
التغير في إجهاد الشد		-	-
	%	-	ENI 018
	%	-	100
	%	-	IEC 60811
			IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر		-	-
	%	-	ENI 018
	%	-	100
	%	-	IEC 60811
			IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط الساخن	35 %	-	IEC 60811

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر درجة الحرارة (الاحتراق)	300 C°	572.0 F°	NES 715
مؤشر الأكسجين	40 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-90.0 C°	176.0 - 194.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0-3.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	110 C°	230.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	1580 C°	2876.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.