FRAGOM PR/721

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM PR PR/720 هي العلامة التجارية لمركبات البولي أوليفين المثبطة للهب. FRAGOM PR PR/720 هو مركب بولي أوليفيني حراري مثبط للهب وخالي من الهالوجين مع قيم عالية لمؤشر درجة الحرارة ومؤشر الأكسجين، سهل المعالجة للغاية ومناسب لتغليف الكابلات. تم تطوير المركب للاستخدام في بثق التغليف خاصة عندما يكون السمك مهمًا (1.8-2.4 مم) معتمد: CEI 2011 M1,VDE 0207 HM2,BS 7655 LTS1-LTS3

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة خالي من الهالوجين مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	BS 7655 LTS 1-3 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	-
	20 g/10 min	-	ASTM D1238
	6.0 g/10 min	-	IEC 60811
صلابة الديورومتر	46	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	IEC 60811
انفعال الشد	190 %	-	IEC 60811

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	5.0 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-14 %	-	IEC 60811
التغير في قوة الشد	%	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر	%	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط الساخن	%	-	IEC 60811

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الهالوجين	%	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	40 %	-	ASTM D2863

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	120 C°	248.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.