FRAGOM PR/OX2V

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM PR PR/OX2V عبارة عن مركب لدن بالحرارة بولي أوليفيني خالي من الهالوجين ومثبط للهب. FRAGOM PR PR/OX2V عبارة عن مركب لدن بالحرارة بولي أوليفيني مثبط للهب يتميز بمؤشر درجة حرارة عالي ومؤشر أكسجين جيد، ومناسب لتغليف الكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب خالي من الهالوجين مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EN 50363 TI6-TM7	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	43	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	IEC 60811
انفعال الشد	400 %	-	IEC 60811

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	26 %	-	ASTM D2863
محتوى الهالوجين	0 %	-	IEC 60754-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	80.0 C°	176.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	100 C°	212.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.