FRAGOM XLC/125 R

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FRAGOM G XLC/125 R عبارة عن مركب بولي أوليفيني خالي من الهالوجين ومثبط للهب. FRAGOM G XLC/125 R عبارة عن نظام بيروكسيد مركب قابل للربط التشابكي، ومثبط للهب وخالي من الهالوجين. إنه مناسب لعزل كابلات السيارات. قبل البثق، اخلط المادة مع 2% من MASTER X/01. معتمد: SAE J1127/J1128,FIAT 7.Z8220 T3 -T3 S,ISO 6722 Class C,LV 112

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك مثبط للهب خالي من الهالوجين	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات عزل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ISO 6722 T3 ISO 6722 T3S LV 112 SAE J1127 SAE J1128	- - - - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.44 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	IEC 60811
انفعال الشد	220 %	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التثبيت الساخن (Hot Set)		-	IEC 60811
	15 %	-	-
	-10 %	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الغاز المسبب للتآكل في الدخان		-	IEC 60754-2
محتوى الهالوجين	0 %	-	IEC 60754-1
مؤشر الأكسجين	27 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	80.0 °C	176.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	100 °C	212.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	100 °C	212.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	100 °C	212.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	110 °C	230.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	110 °C	230.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.