GETILAN PE/502

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GETILAN PE/502 عبارة عن LDPE مثبت كيميائيًا للرغوة، ومناسب للكابلات المحورية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة كثافة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	غلاف الكابل المحوري رغوة عزل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	82.0 C°	179.6 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	15 kV/mm	-	UNI 4291
ثابت العزل الكهربائي	2.28	-	UNI 4289

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	100 C°	212.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	115 C°	239.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	150 C°	302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.