EFRHATAN 85

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EFRHATAN 85: هي العلامة التجارية لالبولي يوريثين المعدل الخاص بنا. EFRHATAN 85: قاعدة بوليستر TPU؛ وهي مناسبة للتغليف التقني.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق الأسلاك والكابلات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	82	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 52.0	psi 7541.98	ISO 527-2
انفعال الشد	% 610	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 82	-	DIN 53515

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	%	-	UL 1581
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	%	-	UL 1581
التغير في إجهاد الشد	%	-	UL 1581
التغير في انفعال الشد عند الكسر	%	-	UL 1581

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	C° 30-	F° 22.0-	ISO 458
درجة حرارة التمرين	C° 90	F° 194.0	-
الثبات الحراري	hr	-	ISO R 182

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الرأس	C° 200	F° 392.0	-
درجة حرارة التجفيف	C° 90.0	F° 194.0	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجفيف	3.0-6.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	170 C°	338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 C°	374.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	190 C°	374.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	23 %	-	ISO 4589-2

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.