EFRHATAN 86

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EFRHATAN 86 هو بولي يوريثين معدل (PUR). EFRHATAN 86 يعتمد على الأثير، وهو مناسب للتغليف التقني.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	86	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 44.0	psi 6381.67	ISO 527-2
انفعال الشد	% 650	-	ISO 527-2
مقاومة التآكل	mm³ 36.0	-	DIN 53516
قوة التمزق	kN/m	-	DIN 53515

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	C° 23-	F° 9.4-	ISO 458
درجة حرارة الخدمة	C° 80	F° 176.0	-
الثبات الحراري	hr 1	-	ISO 182

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة ضد التصبن	mg KOH/g	-	HD 22.10 S1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	%	-	UL 1581
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	%	-	UL 1581
التغير في إجهاد الشد	%	-	UL 1581
التغير في انفعال الشد عند الكسر	%	-	UL 1581

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ISO 4589-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	90.0 C°	194.0 F°	-
وقت التجفيف	3.0-6.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	175 C°	347.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	200 C°	392.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	190 C°	374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.