CROSSVINIL EK/1 TPZ

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CROSSVINIL EK/1 TPZ هو مركب خاص يتميز بخصائص إطفاء ذاتي مختلفة. CROSSVINIL EK/1 TPZ هو مركب خاص مناسب لعزل كابلات السيارات. EK/1 TPZ خالٍ من الرصاص. FIAT 7.Z8220-T2,FLRY 91107/03 لحجم الكابل > 0,50 مم² درجة حرارة التشغيل: - 40 + 105 درجة مئوية معتمد: FIAT 7.Z8220 T2,ISO 6722 Class B

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) مطفيء ذاتي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات عزل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	95	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم الحراري	لا يوجد تشقق	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الضغط الساخن	%	-	IEC 60811
درجة حرارة الخدمة	-40 to 105 °C	-40.0 - 221.0 F°	-
الثبات الحراري	hr	-	VDE 0472

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الكتلة	12.0 g/m²	0.002458 lb/ft²	IEC 60167

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
مؤشر الأكسجين	26 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	185 °C	365.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	190 °C	374.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	200 °C	392.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	210 °C	410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.