CROSSVINIL EK/3 AZC

المصنع	Crosspolimeri S.p.A.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CROSSVINIL: لقد درسنا سلسلة خاصة من المركبات ذات خصائص الإطفاء الذاتي. CROSSVINIL EK/3 AZC: كود roule CEI 2011 Rz. خالي من الرصاص. مناسب لغلاف الكابلات G7. شهادة: CEI RZ 2011

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل	-	-
تصنيفات الوكالة	CEI 2011 G7	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-25 25 % to	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-25 25 % to	-	IEC 60811
التقادم الحراري	نجاح	-	IEC 60811

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الانحناء	نجاح	-	IEC 60811
درجة حرارة الخدمة	70 C°	158.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	%	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	135 °C	275.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	145 °C	293.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150 °C	302.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	155 °C	311.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	165 °C	329.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.