CROSSVINIL ME/85 PA

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CROSSVINIL ME/85 PA عبارة عن مركب خاص له خصائص مثبطة للهب. يتميز CROSSVINIL ME/85 PA بانبعاثات هالوجين منخفضة ومقاوم للزيت. مناسب لبثق أغلفة الكابلات الكهربائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب محتوى هالوجين منخفض مقاوم للزيت	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	CEI 2011 R-RZ	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D638
استطالة الشد	330 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	13 %	-	IEC 60811
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-12 %	-	IEC 60811
التغير في إجهاد الشد	12 %	-	ENI 018 100
التغير في انفعال الشد عند الكسر	-15 %	-	ENI 018 100

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	30 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150 °C	302.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	170 °C	338.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	175 °C	347.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	180 °C	356.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.