# CROSSVINIL ME/8 P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Crosspolimeri .S.p.A | **الفئة** | PVC+NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

CROSSVINIL ME/8 P عبارة عن مركب PVC مُعدَّل بـ NBR يتمتع بمقاومة جيدة للزيت. يتميز CROSSVINIL ME/8 P بمقاومة جيدة للتشوه والضغط وله خصائص مقاومة جيدة للإجهاد المرن والتآكل. يتمتع CROSSVINIL ME/8 P أيضًا بمقاومة جيدة للوقود. يحافظ CROSSVINIL ME/8 P على مرونته وليونته في نطاق كبير من درجات الحرارة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاوم للتعب | - | - |
| | مقاوم للوقود | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | ثبات أبعاد جيد | - | - |
| | مرونة جيدة | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | ENI 0181.00 | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.26 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 73 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 15.5 MPa | 2248.09 psi | IEC 60811 |
| **انفعال الشد** | 400 % | - | IEC 60811 |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في إجهاد الشد** | 8.0 % | - | IEC 60811 |
| **التغير في انفعال الشد عند الكسر** | -11 % | - | IEC 60811 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | 125 C° | 257.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | 140 C° | 284.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | 145 C° | 293.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة** | 150 C° | 302.0 F° | - |
| **درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة** | 160 C° | 320.0 F° | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة القالب (Die)** | 160 °C | 320.0 °F | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.